

J. Masný

101

Oznámení o záměru zadavatele zadat zakázku malého rozsahu

Městská část Praha – Vinoř se sídlem Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř, jako veřejný zadavatel, tímto vyzývá k podání nabídky na plnění níže uvedené a popsané zakázky.

1. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky: na **stavební práce**
2. Název zakázky:

„Oprava vlhkého zdiva – Cukrárna Marcipánka“

3. Datum zveřejnění: **25. června 2015**
4. Lhůta pro doručení nabídek: **13. července 2015 do 15.00 hod.**
5. Předmět zakázky, stručný popis: **Oprava obvodového zdiva kolem objektu i vnitřní odvlhčení neobložených stěn dle technologického návrhu. Požadavek na injektáž s 80% obsahem aktivních látek. Sanační jádrová omítka odpuzující vodu, odolnost proti solím, propouštění vodní páry.**
6. Místo plnění: **Praha – Vinoř, Mladoboleslavská 8**
7. Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: **220.000,- Kč**
8. Kontaktní osoba zadavatele: **Mejvaldová, email: stavebni@praha-vinor.cz, tel. 286 854 842**
9. Záruční doba: **min. 60 měsíců**
10. Zahájení doby plnění: **předpoklad 5. srpna 2015**
11. Ukončení doby plnění: **předpoklad 31. srpna 2015**
12. Kritéria pro zadání zakázky a váha kritéria v %:

a) cena	60	%
b) doba plnění	5	%
c) doba záruky	25	%
d) reference	10	%
e)		
13. Variantní nabídky: **ano – na materiál (dle směrnic WTA-2-9-04, WTA-4-4-04)**
14. Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů:

Výpis z OR nebo jiné obdobné evidence (v případě, že dodavatel prokazuje kvalifikaci pomocí subdodavatele, musí splnit tyto profesní kvalifikační předpoklady i subdodavatel)

Vůči majetku neprobíhá nebo neproběhlo insolvenční řízení

Není v likvidaci

Není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (v případě, že prokazuje kvalifikaci pomocí subdodavatele, musí splnit tyto požadavky i subdodavatel).

Vyplněný položkový rozpočet

Seznam obdobných realizovaných zakázek se zaměřením na sanaci vlhkého zdiva a hydroizolaci

Subdodavatelé – počet
15. Místo pro podání nabídky: **Městská část Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř (sídlo zadavatele) v úředních hodinách**
16. Vyžádání zadávací dokumentace: **listinná podoba na ÚMČ Praha – Vinoř nebo naskenované na základě žádosti uchazeče na elektronické adrese: stavebni@praha-vinor.cz**
17. Nabídku včetně příloh je nutné doručit v uzavřené nepoškozené obálce písemně. Na


obálce musí být adresa uchazeče a musí být zřetelně označená nápisem:

**„ Neotvírat! “
„Oprava vlhkého zdiva – Cukrárna Marcipánka“**

18. Prohlídka místa plnění: v pracovních dnech mimo pondělí od 10.00 do 12.00 hod.
19. Práva zadavatele:
Nabídka bude obsahovat vyjma dokladů na prokázání kvalifikace a potvrzeného návrhu smlouvy o dílo také přílohy a to: oceněný výkaz výměr, čestné prohlášení o subdodavatelích, které hodlá uchazeč při plnění zakázky využít v tomto prohlášení bude uveden název, IČ subdodavatele, % podíl na zakázce a práce, které bude realizovat) v případně čestné prohlášení, že bude dílo realizovat výhradně svými pracovníky bez využití subdodavatelů. .
Zadavatel má povinnost vyřadit neúplné nabídky, popř. nabídky, které převýší hodnotu dle bodu 7.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu až do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
Zadavatel nehradí žádné náklady spojené s účastí v zadávací (výběrovém) řízení.

V Praze VINOŘI, dne 25. 6. 2015

František Švarc
starosta MČ Praha – VINOŘ



OVĚŘENO: M. J. ŠM

VEJNUTI:

Mladoboleslavská č.p. 8, Vinoř

**Technologický a cenový návrh
Hydroizolace a sanace objektu**

Zadavatel : **MÚ Vinoř**
Ladislava Mejvaldová

Zpracovatel : **Baukonsult**
Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel,

Termín : 02/2014

Obsah :

1. Zadání

2. Podklady

3. Návrh postupu sanace

4. Cenový návrh

1. Zadání

Zadání je stanoveno záměrem investora izolovat objekt použitím vhodných technologií
Tak, aby mohl být plnohodnotně užíván.

2. Podklady

Podkladem pro vypracování návrhu sanace je místní obhlídka a posouzení stávajícího objektu a kótovaný půdorys objektu.

3. Návrh postupu sanace

- 3.1 Přípravné práce, odstranění kontaminovaných omítek a očištění povrchů
- 3.2 Hydroizolace zdiva aplikací infúzní injektáže a minerálního stěrkového systému
- 3.3 Aplikace sanačních omítek
- 3.4 Povrchové úpravy

3.1. Přípravné práce a čištění povrchů

Zajištění přístupu k ošetřovaným plochám ze dvora č.p. 13, odstavení zařizovacích předmětů od obvodové a středové zdi v cukrárně atp.

Nesoudržné a kontaminované omítky musí být odstraněny a spáry proškrábnuty do hl. cca. 2 cm. Toto opatření by mělo být provedeno do výše stropu suterénu a na soklu do výše cca. 1 m, resp. všechny omítky poškozené vlhkostí a solemi.

3.2 Hydroizolace zdiva

Na stávající obvodové zdi do dvorního traktu č.p. 13 a přilehlé středové zdi navrhuji infúzní clonu proti vzlínající vlhkosti **Injektionscreme**. Tato bude aplikována v úrovni čisté podlahy do vrtaných otvorů Ø 20 mm v osové vzdálenosti 12 cm. V cukrárně bude aplikace provedena zevnitř. V prostorách cukrárny bude injektáž provedena z vnější strany tak, aby vnitřní obklady zdi nebyly dotčeny.

Následně v oblasti z úrovně podlahy až cca.30 cm nad úroveň vnějšího terénu (min. však 10cm nad úroveň vrtů) je nutno, na očištěné zdivo, aplikovat těsnící, sulfátostálou minerální stěrku **Sulfatexschlämme**, aby bylo zamezeno pronikání agresivních solí a vlhkosti do omítek. Tato stěrka bude aplikována i na vnitřních stěnách (mimo obložené plochy)

Doporučený prostředek : **Kiesol** (0,1 kg/m²) + **Sulfatexschlämme** (4,5 kg/m²)

Dichtspachtel (2-6 kg/m²)

Injektionscreme (3,5 kg/m²)

3.3 Sanační omítky

Ošetřované stěny, ze kterých byla odstraněna zasolená omítka (od podlahy, resp. terénu min. do výše 100 cm) budou opatřeny jádrovou sanační omítkou v plné skladbě, tzn. min. 1,5 cm. (tl. nad 3,5 cm musí být provedeny ve dvou vrstvách s technologickou přestávkou pro vyzrání omítky - **1 den pro 1mm tl. omítky**. (Toto pravidlo platí pro realizaci omítek všeobecně) . Následně budou plochy sjednoceny sanační štukovou omítkou

Doporučený materiál : Jádrová sanační omítka
Štuková omítka

Sanierputz Altweis (12 kg/m²/1,5 cm)
Feinputz (3 kg/m²/2 mm)

3.4 Povrchové úpravy

Po technologické pauze (min.3 týdny) bude aplikován sanační nátěr. Pro nátěry ve výrobě doporučuji celoplošně použít protiplísňový nátěr s obsahem nanočástic stříbra **Schimmel-Protect**

Doporučený materiál: **Sanierputzfarbe** (0,2 kg/m²)
Schimmel-Protect (0,3 kg/m²)

4. Záruky

*Na funkčnost výše uvedeného sanačního hydroizolačního systému poskytuje záruku v délce **měsíců**.*

Na provedené práce poskytuje záruku zhotovitel.

Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

Lysá nad Labem 19.2.2014
Příloha č.1 Cenový návrh

Praha – Vinoř

Mladoboleslavská čp. 8

